MORTEROS DE REVESTIMIENTO

MORCEMCRIL®



PRODUCTO

Revestimiento sintético-mineral para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.

- En exteriores-interiores
- En muros y techos.

COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Antimoho-Antiverdín
- Impermeable
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- Aplicación rápida y simple
- Acabado liso, fratasado, gota, gota chafada.
- Compatible con la mayoría de los soportes
- Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y rayos ultravioletas
- Adherencia excelente sobre los soportes típicos de construcción
- Lavable

SOPORTE

- Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero monocapa, yeso y cartón yeso y sobre soportes ya pintados.
- Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites, etc.
- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar previamente la imprimación FIJAMOR. Sobre soportes muy absorbentes aplicar previamente una capa de FONDO MORCEMCRIL.

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta una perfecta homogeneización de la mezcla.
- El producto se suministra listo al uso para la aplicación a llana, pudiéndose añadir hasta 250 ml de agua por envase de 25 Kg para mejorar la trabajabilidad. Para la aplicación a pistola, añadir hasta 1 l de agua por envase de 25 Kg.
- Para el acabado gota debe aplicarse el producto con pistola de proyección. También se puede aplicar con llana. Fratasar el material cuando la consistencia de éste sea la adecuada.

grupopuma

Teléfono
de atención al cliente:
901 11 69 12

www.grupopuma.com

REV. 01/09 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

MORTEROS DE REVESTIMIENTO

grupopuma

- Tiempo de fratasado: se puede fratasar seguidamente a la aplicación, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Espesor de la aplicación de 2 a 3 mm.
- La limpieza de los útiles de trabajo se realiza con abundante agua inmediatamente después de su utilización, y posibles restos secos con disolvente tipo aguarrás.
- Texturas: grueso, normal y fino.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5 º C ni por encima de 30º C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- No aplicar sobre superficies horizontales (piso) o inclinadas menos de 45 º.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- En superficies muy absorbentes utilizar FIJAMOR o FONDO MORCEMCRIL.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Viscosidad	>250 dPas
Densidad	1,8 g/cc.
Rendimiento	2 a 3 Kg/m^2 para espesores de 2 mm.
Adherencia	Sobre hormigón mayor de 15 Kg/cm^2
Tiempo de secado	30 min. a 25ºC y 50 % de humedad
Acabados	grueso / medio / fino
Colores	Consultar gama

PRESENTACION

MORCEMCRIL se presenta en bidones de 25 Kg. Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.